

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ
 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານທັດສະດີ
 ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຖະໜົນ 11536
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
 ໂທ: (856-21) 263805, 263806
 ແຟັກ: (856-21) 263804



ຫົງສາ, ວັນທີ 04 ມັງກອນ 2018

ຜົນວິໄຈຄວາມລະອຽດຂອງຂີ້ເທົ່າລອຍ Fineness

No	Sample	Unit	Sampling Date and Time		Wieght sample(g)	Residue on No325 Sieve(45µm)g	Pass No.325 Sieve(45µm)g	% Residue on No325 Sieve(45µm)
1	FA1-281217-04H	1	28-12-17	4:00	1.0057	0.6352	0.3705	63.16
2	FA1-281217-10H	1	28-12-17	10:00	1.0057	0.4268	0.5789	42.44
3	FA1-281217-16H	1	28-12-17	16:00	1.0080	0.2840	0.7240	28.17
4	FA1-281217-22H	1	28-12-17	22:00	1.0044	0.5161	0.4883	51.38
5	FA2-281217-04H	2	28-12-17	4:00	1.0097	0.3427	0.6670	33.94
6	FA2-281217-10H	2	28-12-17	10:00	1.0048	0.3869	0.6179	38.51
7	FA2-281217-16H	2	28-12-17	16:00	1.0069	0.5826	0.4243	57.86
8	FA2-281217-22H	2	28-12-17	22:00	1.0070	0.4911	0.5159	48.77
9	FA3-281217-04H	3	28-12-17	4:00	1.0011	0.2833	0.7178	28.30
10	FA3-281217-10H	3	28-12-17	10:00	1.0019	0.3370	0.6649	33.64
11	FA3-281217-16H	3	28-12-17	16:00	1.0086	0.3397	0.6689	33.68
12	FA3-281217-22H	3	28-12-17	22:00	1.0042	0.4908	0.5134	48.87
13	FA1-291217-04H	1	29-12-17	4:00	1.0031	0.5668	0.4363	56.50
14	FA1-291217-10H	1	29-12-17	10:00	1.0028	0.2365	0.7663	23.58
15	FA1-291217-16H	1	29-12-17	16:00	1.0047	0.2407	0.7640	23.96
16	FA1-291217-22H	1	29-12-17	22:00	1.0055	0.5318	0.4737	52.89
17	FA2-291217-04H	2	29-12-17	4:00	1.0064	0.4821	0.5242	47.91
18	FA2-291217-10H	2	29-12-17	10:00	1.0010	0.4908	0.5102	49.03
19	FA2-291217-16H	2	29-12-17	16:00	1.0037	0.5420	0.4617	54.00
20	FA2-291217-22H	2	29-12-17	22:00	1.0077	0.3592	0.6485	35.65
21	FA3-291217-04H	3	29-12-17	4:00	1.0003	0.1780	0.8223	17.79
22	FA3-291217-10H	3	29-12-17	10:00	1.0067	0.2823	0.7244	28.04
23	FA3-291217-16H	3	29-12-17	16:00	1.0093	0.3878	0.6215	38.42
24	FA3-291217-22H	3	29-12-17	22:00	1.0012	0.4572	0.5440	45.67

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ
 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານທົດສະຕີ
 ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຕູ້ໄປສະນີ 11536
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
 ໂທ: (856-21) 263805, 263806
 ແຟັກ: (856-21) 263804

ທຶງສາ, ວັນທີ 04 ມັງກອນ 2018

ຜົນວິໄຈຄວາມລະອຽດຂອງຂີ້ເທົ່າລອຍ Fineness

No	Sample	Unit	Sampling		Wieght sample(g)	Residue on No325 Sieve(45µm)g	Pass No.325 Sieve(45µm)g	% Residue on No325 Sieve(45µm)
			Date and Time					
25	FA1-301217-04H	1	30-12-17	4:00	1.0092	0.5244	0.4848	51.96
26	FA1-301217-10H	1	30-12-17	10:00	1.0050	0.3374	0.6676	33.57
27	FA1-301217-16H	1	30-12-17	16:00	1.0015	0.5194	0.4821	51.86
28	FA1-301217-22H	1	30-12-17	22:00	1.0024	0.5276	0.4748	52.63
29	FA2-301217-04H	2	30-12-17	4:00	1.0011	0.3541	0.647	35.37
30	FA2-301217-10H	2	30-12-17	10:00	1.0092	0.4201	0.5891	41.63
31	FA2-301217-16H	2	30-12-17	16:00	1.0012	0.6204	0.3808	61.97
32	FA2-301217-22H	2	30-12-17	22:00	1.0033	0.5789	0.4244	57.70
33	FA3-301217-04H	3	30-12-17	4:00	1.0073	0.3468	0.6605	34.43
34	FA3-301217-10H	3	30-12-17	10:00	1.0044	0.3371	0.6673	33.56
35	FA3-301217-16H	3	30-12-17	16:00	1.0056	0.2853	0.7203	28.37
36	FA3-301217-22H	3	30-12-17	22:00	1.0033	0.3540	0.6493	35.28
37	FA1-020118-04H	1	02-01-18	4:00	1.0090	0.5527	0.4563	54.78
38	FA1-020118-10H	1	02-01-18	10:00	1.0079	0.5034	0.5045	49.95
39	FA1-020118-16H	1	02-01-18	16:00	1.0068	0.5070	0.4998	50.36
40	FA1-020118-22H	1	02-01-18	22:00	1.0005	0.4914	0.5091	49.12
41	FA2-020118-04H	2	02-01-18	4:00	1.0058	0.5322	0.4736	52.91
42	FA2-020118-10H	2	02-01-18	10:00	1.0012	0.5278	0.4734	52.72
43	FA2-020118-16H	2	02-01-18	16:00	1.0050	0.6156	0.3894	61.25
44	FA2-020118-22H	2	02-01-18	22:00	1.0024	0.4809	0.5215	47.97
45	FA3-020118-04H	3	02-01-18	4:00	1.0041	0.3329	0.6712	33.15
46	FA3-020118-10H	3	02-01-18	10:00	1.0009	0.2949	0.706	29.46
47	FA3-020118-16H	3	02-01-18	16:00	1.0033	0.3518	0.6515	35.06
48	FA3-020118-22H	3	02-01-18	22:00	1.0062	0.4280	0.5782	42.54

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ



ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ
 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານທັດສະດີ
 ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຕູ້ໂປສະນີ 11536
 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
 ໂທ: (856-21) 263805, 263806
 ແຟັກ: (856-21) 263804

ທົ່ງສາ, ວັນທີ 04 ມັງກອນ 2018


ຜົນວິໄຈຄວາມລະອຽດຂອງຂີ້ເທົ່າລອຍ Fineness

No	Sample	Unit	Sampling Date and Time		Wieght sample(g)	Residue on No325 Seive(45µm)g	Pass No.325 Sieve(45µm)g	% Residue on No325 Seive(45µm)
53	FA1-030118-04H	1	03-01-18	4:00	1.007	0.5104	0.4966	50.69
54	FA1-030118-10H	1	03-01-18	10:00	1.0048	0.456	0.5488	45.38
55	FA1-030118-16H	1	03-01-18	16:00	1.0036	0.3048	0.6988	30.37
56	FA1-030118-22H	1	03-01-18	22:00	1.0012	0.3477	0.6535	34.73
57	FA2-030118-04H	2	03-01-18	4:00	1.0018	0.5516	0.4502	55.06
58	FA2-030118-10H	2	03-01-18	10:00	1.0039	0.5044	0.4995	50.24
59	FA2-030118-16H	2	03-01-18	16:00	1.0001	0.3379	0.6622	33.79
60	FA2-030118-22H	2	03-01-18	22:00	1.0034	0.2954	0.708	29.44
61	FA3-030118-04H	3	03-01-18	4:00	1.0091	0.3916	0.6175	38.81
62	FA3-030118-10H	3	03-01-18	10:00	1.0009	0.4841	0.5168	48.37
63	FA3-030118-16H	3	03-01-18	16:00	1.0055	0.4247	0.5808	42.24
64	FA3-030118-22H	3	03-01-18	22:00	1.0090	0.4359	0.5731	43.20
Maximum						0.6352	0.8223	63.16
Minimum						0.1780	0.3705	17.79
Average						0.4290	0.5756	42.70
Std.Dev						0.1095	0.1094	10.90

ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທາງດ້ານຄວາມລະອຽດ(Fineness)ຂອງຂີ້ເທົ່າລອຍແມ່ນກຳນົດຕາມ TIS 2135
 Fly ash Fineness%= Residue on No325 Seive(45µm) < 55%

ຫົວໜ້າພະແນກທຸລະກິດຂີ້ເທົ່າລອຍ

ບຸນມິ ສີສະຫວັດ

ຜູ້ລາຍງານ

 ສີທັດ ແກ້ວປະເສີດ