

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

ລັດວິສາຫະກິດຖືຮຸ້ນລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານທັດສະດີ
ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຕູ້ໄປສະນີ 11536
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: (856-21) 263805, 263806
ແຟັກ: (856-21) 263804



ທິງສາ, ວັນທີ 9/02/2018

ບົດລາຍງານຜົນວິໄຈຄຸນນະພາບຂີ້ເທົ່າລອຍປະຈຳວັນ

1. ຕາຕະລາງຜົນວິໄຈ Free lime ແລະ SO3

Unit	ລຳດັບ	ຊື່ຕົວຢ່າງ	ວັນທີ ແລະ ເວລາເກັບຕົວຢ່າງ		(%Free lime	(%SO3
			ວັນທີ	ເວລາ		
Unit 1	1	FA1-080218-16H	08-02-18	16:00	0.52	0.16
	2	FA1-080218-22H	08-02-18	22:00	0.54	0.16
	3	FA1-090218-04H	09-02-18	4:00	0.56	0.18
	4	FA1-090218-10H	09-02-18	10:00	0.50	0.13
	ຄາສະເລຍ				0.53	0.16
Unit 2	1	FA2-080218-16H	08-02-18	16:00	0.53	0.16
	2	FA2-080218-22H	08-02-18	22:00	0.51	0.16
	3	FA2-090218-04H	09-02-18	4:00	0.50	0.19
	4	FA2-090218-10H	09-02-18	10:00	0.51	0.21
	ຄາສະເລຍ				0.51	0.18
Unit 3	1	FA3-080218-16H	08-02-18	16:00	0.51	0.15
	2	FA3-080218-22H	08-02-18	22:00	0.51	0.20
	3	FA3-090218-04H	09-02-18	4:00	0.50	0.20
	4	FA3-090218-10H	09-02-18	10:00	0.50	0.21
	ຄາສະເລຍ				0.51	0.19

ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂີ້ເທົ່າລອຍຂອງ Free Lime ແລະ SO3 ແມ່ນກຳນົດຕາມ TIS 2135

- Free Lime(CaO), Maximum < 10%
- Sulfur trioxide SO3, Maximum < 5%

2. ຕາຕະລາງຜົນວິໄຈຄວາມລະອຽດ (Fineness)

Unit	No	Sample	Sampling Date and Time		Wieght sample(g)	Residue on No325 Seive(45µm)g	Pass No.325 Sieve(45µm)g	% Residue on No325 Seive(45µm)
1	1	FA1-080218-16H	08-02-18	16:00	1.0073	0.4493	0.5580	44.93
	2	FA1-080218-22H	08-02-18	22:00	1.0049	0.4519	0.5530	45.19
	3	FA1-090218-04H	09-02-18	4:00	1.0028	0.5191	0.4837	51.91
	4	FA1-090218-10H	09-02-18	10:00	1.0042	0.5726	0.4316	57.26
	Average Unit 1						0.4982	0.5066
2	1	FA2-080218-16H	08-02-18	16:00	1.0022	0.5314	0.4708	53.14
	2	FA2-080218-22H	08-02-18	22:00	1.0081	0.3002	0.7079	30.02
	3	FA2-090218-04H	09-02-18	4:00	1.0014	0.3293	0.6721	32.93
	4	FA2-090218-10H	09-02-18	10:00	1.0045	0.3135	0.6910	31.35
	Average Unit 2						0.3686	0.6355
3	1	FA3-080218-16H	08-02-18	16:00	1.0024	0.4916	0.5108	49.16
	2	FA3-080218-22H	08-02-18	22:00	1.0052	0.4621	0.5431	46.21
	3	FA3-090218-04H	09-02-18	4:00	1.0092	0.4223	0.5869	42.23
	4	FA3-090218-10H	09-02-18	10:00	1.0092	0.2005	0.8087	20.05
	Average Unit 3						0.3941	0.6124
Maximum						0.5726	0.8087	57.26
Minimum						0.2005	0.4316	20.05
Average						0.4203	0.5848	42.03
Std.Dev						0.1114	0.1127	11.14
ມາດຕະຖານທີ່ໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບທາງດ້ານຄວາມລະອຽດ(Fineness)ຂອງຂີ້ເທົ່າລອຍແມ່ນກຳນົດຕາມ TIS 2135 Fly ash Fineness%= Residue on No325 Seive(45µm) < 55%								

ຫົວໜ້າພະແນກທຸລະກິດຂີ້ເທົ່າລອຍ



ບຸນມິ ສີສະຫວັດ

ຜູ້ລາຍງານ



ໄກ່ທອງ ວັນທະພິມ